

Premio Pro EPS Betonadalék Gyöngy Használati útmutató

Speciálisan előkezelt Styroporgranulátum, amely vízzel és cementtel keverve ideális födém szerkezetek szigetelésére, feltöltésére, lejtésképzésre, esztrich-ek illetve azzal betonok alá. Alkalmas még medencék melletti hőszigetelő kitöltésre.

Tulajdonságai:

- könnyű feldolgozhatóság
- fagyálló
- zajcsökkentő és hőhídmentes átmenetet képez a felületek között
- légáteresztő

Keverési receptúrák:

EPS Betonadalék Gyöngy 160:

-1 zsák Thermozell (200 l), 1 zsák (25 kg-os) cement, 12 liter víz

EPS Betonadalék Gyöngy 250:

-1 zsák Thermozell (200 l), 1 zsák (25 kg-os) + ½ zsák (12,5 kg) cement, kb 15 liter víz

EPS Betonadalék Gyöngy 400:

-1 zsák Thermozell (200 l), 2 zsák (25 kg-os) cement, kb 20 liter víz

EPS Betonadalék Gyöngy 600:

-1 zsák Thermozell (200 l), 3 zsák (25 kg-os) cement, kb 28 liter víz

Műszaki adatok:

Típus	EPS Betonadalék Gyöngy 160	EPS Betonadalék Gyöngy 250	EPS Betonadalék Gyöngy 400	EPS Betonadalék Gyöngy 600
Térfogatsűrűség	Kb.160 kg/m ³	Kb.250 kg/m ³	Kb.350 kg/m ³	Kb.500 kg/m ³
Nyomásállóság	0,12N/mm ²	0,2N/mm ²	0,5N/mm ²	1,2N/mm ²
Hővezetésiérték	0,06W/mK	0,09W/mK	0,12W/mK	0,18W/mK
Tűzosztály	NormálB2	NormálB2	Nem éghetőA2	Nem éghető A2
Gőzdiffúzió	μ=7	μ=7	μ=7	μ=14

Kecskemét, 2025. január 02.